

404120, Россия, Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Автодорога 7, д. 48
Тел./факс: (8443) 51-31-39, manager@ooo-komed.ru

ИНН/КПП 3435038372/343501001;
р/с 40702810401000000262;
к/с 30101810100000000715 БИК 041806715 в Южном филиале ОАО «Промсвязьбанк», г. Волгоград.

№ от «10» июня 2015 г

Спецификация на резиновую смесь

Марка: NBR-70 (Морозостойкий вариант), ТУ 38 105 1705-86

Назначение: изделия для машиностроительной промышленности, предназначенные для уплотнений, манжет, роликов и др. Хорошо работают в условиях истирания и деформации.

Условия работы: масла, спирты, вода, соли, умеренные концентрации кислот и щелочей. Рабочая температура -60...110 °С.

Табл.1. Технические характеристика резины

Наименование показателя	Обычные показатели	Методы контроля
1. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	10,2	ГОСТ 270
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	130	ГОСТ 270
3. Твердость по Шор А., ед.	65...75	ГОСТ 263
4. Температурный диапазон эксплуатации °С	-60...+110 (нижний диапазон температуры при работе в масле, в случае воздуха -50 гр.С)	---