

Спецификация на полиуретановое покрытие

Марка: AU-95

Назначение: высоконагруженные изделия, предназначенные для уплотнений, манжет, роликов и др. Хорошо работают в условиях больших нагрузок, истирания и деформации.

Табл.1. Технические характеристика резины

Наименование показателя	Обычные показатели	Методы контроля
1. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	38	ГОСТ 270
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350	ГОСТ 270
3. Твердость по Шор А., ед.	94...95	ГОСТ 263
4. ОДС, 22ч, 72°С, %	27	---
5. Температурный диапазон эксплуатации °С	-30...+80 кратковременно 110	---

Работоспособность в конкретных условиях возможно определить после предоставления информации.